



Sement və Beton Texnologiyası

EPO YAPI KİMYA

EpoChem® 700



Üyütmə Asanlaşdırıcı Qatqı Maddəsi Son Müqavimət Artırıcı

•Mineralların üyüdülməsini asanlaşdırmaq üçün xüsusi hazırlanmış əlavədir və xüsusilə sementlərin üyüdülməsi üçün tövsiyə olunur.

•Sementi 2-7-28 günlük qırılma müqavimətlərini uyğun olaraq artırır.

•Avadanlıqların səmərəliliyinə və əsas material xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq dəyirman istehsalını artırır(10-20 % arası).

•Üyütmə enerjisi maliyyatını azaldır.

•Əsas materialın fiziki xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırır.

•Barabar xüsusi səth sahəsi və ya barabar ələk qalıqları olan qapalı və açıq dövrə sistemlərinin işini yaxşılaşdırır.

•Saxlamadan əvvəl, saxlama zamanı və ya sonrasında toz axını xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırır

•Aşağı üyüdülmə temperaturu səbəbindən sementin yanlış tutma riskini azaldır.

•Sementin hissəcik ölçü paylanmasını yaxşılaşdırır və daha effektiv nəmləndirmanı təmin edir.

Qablaşdırma:

1000 litirlik plastik çən.

Saxlama şərti və istifadə müddəti

Birbaşa günəş şüalarının təsiri altında saxlanmamalı, -10 C-dən yuxarı temperaturda donmaz. Digər kimyasallarla qarışdırılmaması şərtində istifadə müddəti 12 aydır.

İstifadə qaydaları

Tətbiqi

ENV 197-1 standartına əsasən I ilə V arası tip sementlərin və elavə olaraq alüminatlı sement istehsal

İstifadə miqdarı sənaye testinin nəticəsinə əsasən ayarlanır

İstifadə miqdarı 1 ton sement üçün 1 kq həddi aşmamalıdır.

Tədbirlər :

Təhlükəsizlik :

Məhsulun dəri ilə təması halında dəri su ilə yuyulmalıdır.Göze təmas hallarında dərhal su ilə yuyukmalı və tibbi yardıma müraciət edin.

Yanğın :

Məhsul yanıcı deyil.

Rəng	Sıxlıq	25°C-də	Qatı maddə	Yanma nöqtəsi:	Donma nöqtəsi	Cl ⁻ ionu miqdarı	Özlülük (DİN 4 CUP) 20.5 °
Tünd qəhvə	1100 (±0.05)	pH: 9.5(±1)	57 % (±0.5)	> 100 °C	< -15 °C	< 0.1 %	16.35 san