

EpoChem 770

Texniki Məlumat Səhifəsi

MƏHSUL HAQQINDA

Üyütmə Asanlaşdırıcı Qatçı Maddəsi

Son Müqavimət Artırıcı

Mineralaların üyüdülməsini asanlaşdırmaq üçün xüsusi hazırlanmış əlavədir və xüsusi sementlərin üyüdülməsi üçün tövsiyə olunur. Sementi 2-7-28 günlük qurulma müqavimətlərini uyğun olaraq artırır. Avadanlıqların səmərəliliyinə və əsas material xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq üyütmə istehsalını artırır (10-20% arası). Üyütmə enerjisi maliyyətini azaldır. Əsas materialın fiziki xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırır. Bərabər xüsusi səth sahəsi və ya bərabər əlaqə qalığı olan qapalı və açıq dövriyyə sistemlərinin işini yaxşılaşdırır. Saxlamadan əvvəl, saxlama zamanı və ya sonrasında toz axını xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırır. Aşağı üyüdülmə temperaturu səbəbindən sementin yanlış tutma riskini azaldır. Sementin hissəcik ölçüsü paylanması yaxşılaşdırır və daha effektiv nəmləndirməni təmin edir.

İstifadə qaydaları və tətbiqi:

ENV 197-1 standartına əsasən I tip və digər tip sementlərin və əlavə olaraq aluminatlı sement istehsalı üçün istifadə olunur. İstifadə miqdarı sənaye testinin nəticəsinə əsasən tənzimlənir. İstifadə miqdarı 1 ton sement üçün 1 kq həddi aşmamalıdır.

Qablaşma:

1000 litrlik plastik çənlər

Saxlanma şərti və istifadə müddəti:

Birbaşa günəş şüalarının təsiri altında saxlanmamalı, -10°C-dan yuxarı temperaturlarda donmaz. Digər kimyəvi maddələrlə qarışdırılmaması şərtində istifadə müddəti 12 aydır.

Təhlükəsizlik:

EpoCem® 770 məhsulu ilə təmas halında dərhal su ilə yuyulmalıdır. Gözə təmas halında su ilə yuyulmalı və tibbi yardımə müraciət edilməlidir.

Yanğın: EpoCem® 770 məhsulu yanıcı deyil ($F.P > 100^{\circ}\text{C}$).

“EPO YAPI KIMYA” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan

Ünvan: Qarabağ, Xocalı rayonu Malibəyli kəndi.

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.epo.com.az



TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

Rəngi	Tünd qəhvə
Sıxlıq	1175 (± 0.05)
25°C-də pH	9.5 (± 1)
Qatı maddə	57% (± 0.5)
Yanma nöqtəsi	> 100°C
Donma nöqtəsi	< -15°C
Cl ⁻ ionu miqdarı	< 0.1%
Özlülük (DIN 4 CUP, 20.5°C)	16.35 s

“EPO YAPI KIMYA” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan

Ünvan: Qarabağ, Xocalı rayonu Malibəyli kəndi.

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.epo.com.az