

Epocon 385 Y - liqno sulfonat əsaslı, yay aylarında betonun erkən və son müqavimətini artıran, su azaldıcı və axışqanlaşdırıcı beton qatqısıdır.
EN 934-2 standardı cədvəl 2-ə uyğundur.
AZS 221 - 2006

İstifadə sahələri

- Erkən və son müqaviməti yüksək tələb olunan betonlarda
- Pompasız və pompalı hazır beton istehsalında
- Yerləşdirmə çətinlikləri olan sıx təchizatlı betonlarda
- Sıx və düzgün səth tələb olunan betonlarda
- Yay aylarında uzun müddətli daşıma və işləmə bilmə tələb olunan betonlarda
- Erkən qəlibdən çıxarılma tələb olunan betonlarda

Üstünlükləri

- Fərqli sement növlərinə uyğundur.
- Betonun erkən və son müqavimətini artırır.
- Betonun axıcılığını qoruyaraq işləmə bilinməsini artırır və rahat yerləşmə xüsusiyyəti qazandırır
- Hamar səthlər əldə edilməsini təmin edir
- Betonun istiliyə qarşı müqavimətini artırır
- Tərkibində xlor yoxdur, dəmir təchizatına zərər verməz
- Rahat pompalamanı təşkil edir
- Betonun büzülmə, dartılma və su keçirməmə kimi mexaniki xüsusiyyətlərinin artmasını təşkil edir

Materialın tərkibi	Liqno sulfonat əsaslı
Rəngi	Qəhvəyi
Sıxlığı (ISO 758)	1,16 - 1,19 kq/litr
Xlor tərkibi % (EN 480-10)	< 0,1
Alkali tərkibi % (EN 480-12)	< 5,0

Yuxarıdakı göstəricilər +20°C-də və 50% nisbi rütubət üçün verilmişdir.