

Epocon Sp 485 Y - naftalin sulfonat və liqno sulfonat əsaslı, yay aylarında betonun erkən və son müqavimətini artırıran, su azaldıcı və axışqanlaşdırıcı beton qatqısıdır.
EN 934-2 standarı cədvəl 2-ə uyğundur.
AZS 221 – 2006

İstifadə sahələri

- Erkən və son müqaviməti yüksək tələb olunan betonlarda
- Prefabrik və precast betonlarda
- Pompasız və pompalı hazır beton istehsalında
- Yerləşdirmə çətinlikləri olan six təchizatlı betonlarda
- Six və düzgün səth tələb olunan betonlarda
- Yay aylarında uzun müddətli daşımada və işlənə bilmə tələb olunan betonlarda
- Erkən qəlibdən çıxarılma tələb olunan betonlarda

Üstünlükleri

- Fərqli sement növlərinə uyğundur
- Betonun erkən və son müqavimətini artırır
- Betonun axıçılığını qoruyaraq işlənə bilinməsini artırır və rahat yerləşmə xüsusiyyəti qazandırır
- Hamar səthlər əldə edilməsini təmin edir
- Betonun isti havaya qarşı müqavimətini artırır
- Tərkibində xlor yoxdur, domir təchizatına zorar verməz
- Rahat pompalamanı təşkil edir
- Betonun büzülmə, dərtılma və su keçirməmə kimi mexaniki xüsusiyyətlərinin artmasını təşkil edir

Materialın tərkibi	Naftalin sulfonat və liqno sulfonat əsası
Rəngi	Qəhvəyi
Sixlığı (ISO 758)	1,15 - 1,18 kg/litr
Xlor tərkibi % (EN 480-10)	< 0,1
Alkali tərkibi % (EN 480-12)	< 5,0

Yuxarıdakı göstəricilər +20°C də və 50% nisbi rütubət üçün verilmişdir.