

Epo Epomix Ekonom

Texniki Məlumat Səhifəsi

MƏHSUL HAQQINDA

Şaquli və üfüqi səthlərdə kafel və digər üzlük plitə yapışdırıcısı. Sement əsaslı, məhsulun istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, yüksək keyfiyyətli, birkomponentli, boz rəngli kafel metlax yapışdırıcısıdır. AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) "Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcı) kafel, döşəmə plitələri üçün" standartın tələblərinə uyğundur.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

daxili və xarici məkanlarda;

kiçik və orta ölçülü kafel və metlax yapışdırıcısı

üzlük materialların beton, suvaq, döşəmə suvağı kimi səthlərin üzərinə yapışdırılmasında;

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

rahat hazırlanır və tətbiq olunur;

şaquli səthlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur;

İSTİFADƏ QAYDALARI

Səthin hazırlanması. İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət edilməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməlidir. Səthdə 5-6 mm dərinliyində çatlar və ya boşluqlar olarsa, onlar bir gün əvvəl Epocement S 40 təmir qarışığı və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir qarışığı ilə doldurulmalıdır. İstifadə etməmişdən əvvəl səth BINDER astarla və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla astarlanmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. 25 kq-lıq tozşəkilli qarışığı 6,0 – 6,5 litr suyun üzərinə ehmalca boşaldıb kürəciklər yox olana qədər qarışdırın. Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

"EPO YAPI KIMYA" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Ünvan: Qarabağ, Xocalı rayonu Malibeyli kəndi.
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.epo.com.az

Tətbiqi. Malanın düz tərəfi ilə qarışığı nazik qatla səthə yayın. Sonra plitələrin ölçüsünə uyğun olaraq səthə vurulmuş qarışığı malanın dişli-daraqlı tərəfi ilə daraqlayın. İri ölçülü plitələrin yapışdırılmasında kombinəlaşdırılmış yapışdırma üsulundan (bu üsulla yapışdırıcı həm səthə çəkilir və daraqlanır, həm də üzlük plitənin arxasına yaxılaşaraq daraqlanmış səthə yapışdırılır) istifadə olunması tövsiyə olunur.

Qarışığın daraglandıqdan sonra gözləmə müddəti 20 dəqiqədən çox olmamalıdır. Əgər səthin üzərinə çəkilmiş qarışıq üz bağlayarsa, onda onu sıyrıb atmalı və həmin səthin üzərinə yenidən qarışıq vuraraq onu daraqlı mala ilə daraqladıqdan sonra plitələr yapışdırılmalıdır.

Hazırlanan qarışıq 3 saat ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş və ya qabıq bağlamış qarışığı istifadə etmək məsləhət görülmür.

Aralıq doldurma işi divarda 36 saat, döşəmədə isə 48 saatdan sonra icra edilməlidir.

Tövsiyələr. **Epomix Ekonom** keramika yapışdırıcısı istifadə olunarkən mühitin temperaturu $+5^{\circ}\text{C}$ -dən aşağı və $+30^{\circ}\text{C}$ -dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti ($+30^{\circ}\text{C}$ -dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. Suhopması yüksək olan keramikalar istifadədən öncə su ilə doydurulmalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışığa qətiyyən su və ya yapışdırıcı əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

“EPO YAPI KIMYA” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Ünvan: Qarabağ, Xocalı rayonu Malibəyli kəndi.
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.epo.com.az

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

Rəngi	boz
İstifadə temperaturu	+5° C - +30° C
Su /quru qarışıq	2,4-2,6 litr su /10 kq quru qarışıq 6,0-6,5 litr su / 25 kq quru qarışıq
Qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddəti	3-5 dəqiqə
İstifadə müddəti	3 saat
Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı: <i>divarda</i> <i>döşəmədə</i>	24 saatdan sonra 48 saatdan sonra
Qablaşdırma	2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət olan 10 və 25 kq-lıq kisələrdə

AZS 039-2000 (TS 11140-1993) sayılı standartın tələblərinə uyğun olaraq		Test nəticələri
Qabıq bağlama müddəti	≥ 10 dəqiqə	20-30 dəqiqə
Sürüşmə	<0,5 mm	0
Yapışma müqaviməti	>0,5 N/mm ²	>2,5 N/mm ²

TÖVSIYƏ OLUNAN DARAQLI MALANIN DİŞLƏRİNİN ÖLÇÜLƏRİ VƏ ÖLÇÜLƏRƏ

UYĞUN YAPIŞDIRICININ YAYILMA QALINLIĞI

Üzlük plitələrin ölçüləri	Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri, mm	Yapışdırıcının yayılma qalınlığı, mm
15 sm×15 sm-ə qədər	6,0	2,0-3,0
30 sm × 30 sm-ə qədər	8,0	3,0-4,0
30 sm× 30 sm-dən yuxarı	10,0	4,0-5,0

“EPO YAPI KIMYA” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
 Ünvan: Qarabağ, Xocalı rayonu Malıbəyli kəndi.
 Tel: (+994 12) 345 04 05
 Faks: (+994 12) 345 04 06
 E-mail: office@cmt.com.az
 Web-site: www.epo.com.az

SƏRFİYYAT

İstifadə zamanı EPOMIX STANDART keramika yapışdırıcısının səthə çəkilməmiş qalınlığından və dişli-daraqlı malanın dişlərinin ölçülərindən asılı olaraq 1 m²-ə sərf olunan quru qarışığın miqdarı (kq-la)

EPO WHITE keramika yapışdırıcısı (kq)	1 mm qalınlıq üçün quru qarışığın sərfiyyatı (kq/m ²)	Qarışdırılacaq suyun miqdarı (litrlə) 25 kq üçün	Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və sərfiyyatlar (kq/m ²)		
			6 mm	8 mm	10 mm
			1,94	2,46	4,12
25	1,28	6			

“EPO YAPI KIMYA” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Ünvan: Qarabağ, Xocalı rayonu Malibəyli kəndi.
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.epo.com.az

SAXLANMA MÜDDƏTİ VƏ QAYDASI

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

XƏBƏRDARLIQLAR

yapışdırıcının seiment əsaslı və qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;

istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;

yuxarıdakı göstəricilər $+23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatur və 50% + 5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

ZƏMANƏT VƏ TƏKNİKİ DƏSTƏK

Texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;

"EPO YAPI KIMYA" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;

Şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər

tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə "EPO YAPI KIMYA"

şirkəti məsuliyyət daşımır;

Şirkət elmi-texniki inkişafı ilə bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;

Texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün "EPO YAPI KIMYA" şirkətinə müraciət edin!

"EPO YAPI KIMYA" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Ünvan: Qarabağ, Xocalı rayonu Malibəyli kəndi.
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.epo.com.az