

EPOROOF COAT

Texniki Məlumat Səhifəsi

MƏHSUL HAQQINDA

EPOROOF COAT elastomerik qatran əsaslı, istifadəyə hazır, UV dayanımlı super elastik su izolyasiya materialı

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

Bütün strukturların daxili və xarici məkanlarında, damlarına, dərə və novlarda, baca və parapet kənarlarında, şimal cəbhələrdə, UV dayanımlı, rəngli, istifadəyə hazır, super elastik su izolyasiya materialı olaraq istifadə edilir

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

Təkmilləşdirilmiş UV müqaviməti və əks etdirmə xüsusiyyəti.

- ♣ *Super elastik quruluşu ilə temperature fərqlərinə dayanım.*
- ♣ *Aşağı temperaturda belə 1mm-dən çox çatlaq köprüləmə.*
- ♣ *Fırça, rulo və havasız sprej ilə çox rahat tətbiq.*
- ♣ *Çətin çirklənmə, rahat təmizlənmə xüsusiyyəti.*
- ♣ *Su göllənməsinə qarşı dayanım.*

İSTİFADƏ OLUNACAQ SƏTH

Sement əsaslı şaplar, suvaqlar, brüt beton və lövhələr,

Galvaniz, sink və alüminium səthlər,

Köhnə bitumlu səthlər (ən az 1 illik),

Digər bütün tətbiq olunacaq səthlər üçün bizimlə məsləhətləşin.

“EPO YAPI KIMYA” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Ünvan: Qarabağ, Xocalı rayonu Malibeyli kəndi.
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.epo.com.az

Tətbiq məhdudiyyəti

Negativ su təziqinə qarşı tətbiq etmək olmaz

Tətbiq xüsusiyyəti

Mexaniki müqavimət qazanma müddəti: 7 gün.

Su keçirməyən hala gəlmə müddəti: 7 gün.

Son müqavimətinə çatma müddəti: 7 gün.

Toxunma müddəti: 2 saat.

Qatlar arasında gözləmə müddəti: 6 saat.

Tam quruma müddəti: 48 saat.

Tətbiq qalınlığı: 1 - 1,5 mm.

TEXNIKI GÖSTƏRICİLƏR

Sıxlıq: təxminən 1,49 kq / dm³

Yapışma gücü (TS EN 14891) $\geq 1,00$ N / mm²

Çatlaq köprüləmə (TS EN 14891) ≥ 2 mm (+ 20 ° C)

≥ 1 mm (-5 ° C)

Qapıdır su əmmə (TS EN 1062-3): $\leq 0,1$ kq / (m² h0,5)

Qopmadan uzanma (ASTM D2370) $\geq$ % 400

XƏBƏRDARLIQ VƏ TƏKLİFLƏR

Qətiyyən duzlu su istifadə edilməməlidir.

Qətiyyən heçbir xarici material əlavə olunmamalıdır.

Tətbiq səthlərindəki Dilatasyon dərzisi EPOROOOF COAT ilə örtülməməli, bu nöqtələrdə izolyasiyanın davamlılığı Dilatasyon izolyasiya lentləri ilə təmin edilməlidir.

Tətbiq sonrasında istifadə bütün alətlər qurumadan su ilə yuyulmalıdır.

“EPO YAPI KIMYA” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Ünvan: Qarabağ, Xocalı rayonu Malibeyli kəndi.
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.epo.com.az

Səthin hazırlanması

Səth yapışmağı maneə törədici qəlib yağı və s. qalıqlardan və toz parçalardan təmizlənmiş, təmiz, düzgün və sağlam olmalıdır.

Səthdəki əhəmiyyətli pozuqluq və çatlar EPOROOF COAT tətbiqindən ən az 24 saat əvvəl EPOCEMENT; sürətli tətbiq və ya sulfat dayanımı istənilədiyi hallarda isə EPOCEMENT SXD 40 ilə təmir olunmalıdır.

Tətbiq ediləcək səthlər 1/4 (EPOROOF COAT / su) nisbətində incəldilmiş EPOROOF COAT ilə astarlanmalıdır.

Köhnə bitumlu və metal kimi çətin səthlər, yüksək aderans üçün epoksi əsaslı, su ilə incəldiləbilən, iki komponentli şəffaf astar ilə astarlanmalıdır.

Tətbiq şərtləri

Mühitin temperaturu: +50C +350C

Çox nəmli və / və ya çox isti havalarda tətbiq etməkdən qaçınılmalıdır.

Donmuş, əriməkdə olan və ya 24 saat içində donma təhlükəsi olan səthlərə tətbiq olunmamalıdır.

TƏTBIQ

Astar qatın qurumasından sonra, EPOROOF COAT, incəltilmədən, rulo, fırça və ya spreylə üsuluyla bütün səthə ən az 2 qat olaraq tətbiq olunmalıdır.

İncə çatlar, birləşmə yerləri, künc və kənarları birinci qat tətbiqindən sonra polyester keçə ilə dəstəklənməlidir. Teras damlarına polyester keçə tətbiqi birinci qat tətbiqindən sonra bütün səthə olunmalıdır.

Birinci qat quruduqdan sonra ikinci qat birinciyə dik istiqamətdə tətbiq olunmalıdır. Qatlar arasında ən az 6 saat gözlənilməlidir.

Göstərilən müddətlər 20 ° C yerüstü və mühit temperaturunda etibarlıdır, aşağı istilikdə müddət uzanır, yüksək istilikdə müddət qısalar.

Məhsulun məqsədinin xaricində istifadə edilməsi ya da yuxarıda göstərilən tətbiq şərtləri və təkliflərinə riayət olunmaması halında meydana gələ biləcək tətbiq səhvlərindən Epo Kimya məsul deyil.

“EPO YAPI KIMYA” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Ünvan: Qarabağ, Xocalı rayonu Malibəyli kəndi.
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.epo.com.az

Sərfiyyat

EPOROOF COAT: 1,5-2 kg/m². (1 mm qalınlıq üçün)

Qablaşdırma

Net 20 kq və 5 kq-lıq (yalnız boz və ağ) plastik vedrə

RƏNG

Boz, ağ, yaşıl, qızılı qəhvə.

TƏTBİQ ALƏTLƏRİ

Fırça, rulo, havasız sprey

SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ

Quru və sərin mühitlərdə istehsal tarixindən etibarən 1 ildir. İstifadə zamanı qablaşdırma ağzı möhkəm bağlanılmalıdır. Ambalajlar donmaqdan qorunmalıdır

XƏBƏRDARLIQ

İstifadə zamanı xüsusi paltar, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin, dəriyə və gözə təmas etdirməyin. Daha ətraflı məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına müraciət edin.

Göstərilən sərfiyyat miqdarı ümumi bir məlumatdır. Tətbiqi şərtləri və səth xüsusiyyətlərinə bağlı olaraq dəyişənlik göstərə bilər.

CAVABDEHLİK

Epo Kimya sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir, məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflər xaricindəki və ya xətalı istifadələrdən şirkətimiz cavabdehlik daşımır

“EPO YAPI KIMYA” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Ünvan: Qarabağ, Xocalı rayonu Malibəyli kəndi.
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.epo.com.az