

Epotec 080

Texniki Məlumat Səhifəsi

MƏHSUL HAQQINDA

Əhəngdaşı əsaslı, birkomponentli, fasad üçün nəzərdə tutulmuş teksturalı səthlər yaradan bəyaz rəngli, toz halında məhsuldur.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

Xarici və daxili məkanlarda şaquli səthlərdə;

Sement əsaslı suvaq ilə suvanmış səthlərdə;

XPS (sıxlaşdırılmış polistren köpüyü), EPS (genişləndirilmiş polistren köpüyü), daş yunu (preslənmiş mineral pambıq tavalər) və poliuretan tavalər ilə üzlənmiş səthlərdə istifadə olunur.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

Yüksək bağlayıcılıq xüsusiyyətinə malikdir;

Ultrabənövşəyi şualara və şaxtaya qarşı dayanıqlıdır;

Elastik olduğundan divarda çatlar yaranmır;

Yağışa, rütubətə və nəmə qarşı son dərəcə dayanıqlıdır;

Boya görünüşünü uzun müddət qoruyub saxlayır;

Ekoloji cəhətdən təmizdir.

İSTİFADƏ QAYDALARI

Səthin hazırlanması. Səth təmiz, sağlam və nəmli olmalıdır. Səthdə 3 mm-dən dərin çatlar və qusurlar olduqda EPOTEC 080 tətbiq olunmazdan ən azı 72 saat əvvəl Eposement S 40 və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir qarışığı ilə təmir edilməlidir. İstifadədən əvvəl səth mütləq nəmləndirilməli və ya BINDER və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli astarla astarlanmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. Bir kisə 20 kq-lıq EPOTEC 080 məhsulunu yavaş-yavaş 7,5-8,0 l təmiz suyun üzərinə əlavə edin. Qarışığı mala və ya zəif dövriyyəli əl mikseri ilə homogen qarışıq əmələ gələnə kimi qarışdırın. Qarışdırdıqdan sonra 3 dəqiqə gözləyin və istifadəyə

“EPO YAPI KIMYA” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Ünvan: Qarabağ, Xocalı rayonu Malibeyli kəndi.
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.epo.com.az

başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

Tətbiqi. Hazır məcunu fasada çiləyici əl tapancası ilə tətbiq edin. 10-15 dəqiqədən sonra səthə tətbiq olunmuş məcunu xüsusi tinerə (məcunun vərdənəyə yapışmaması üçün) salınmış dəmir və ya plastik vərdənə ilə əzməklə dekorativ görünüş yaradın. Hazırlanmış qarışıq maksimum 3 saat ərzində istifadə olunmalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışıqdan istifadə edilməməlidir. EPOTEC 080 su ilə qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddətinə mütləq riayət edilməli, istifadədən əvvəl təkrar qarışdırılmalıdır. Hazırlanan qarışıqın içərisinə heç bir əlavə maddə (əhəng, sement, gips və s.) qatılmamalıdır.

Tövsiyələr. EPOTEC 080 istifadə olunarkən mühitin temperaturu +5°C-dən aşağı və +30°C-dən yuxarı olarsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+30°C-dən yuxarı) və güclü küləkli havalarda və 24 saat ərzində donma təhlükəsi olan səthlərdə istifadə olunmamalıdır. İstifadə müddəti keçmiş məhsuldan istifadə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

Rəngi	bəyaz
İstifadə temperaturu	+5°C ÷ +30°C
Su/toz nisbəti	7,5-8,0 litr su/20 kq toz
İstifadə müddəti	3 saat
Quru halda məhsulun tökmə sıxlığı	0,974 kq/l
İstifadəyə hazır məhlulun sıxlığı	1,72 kq/l
Tam quruma müddəti	24 saatdan sonra
Qablaşdırma	2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietiləndən ibarət 20 kq-lıq kisələr

“EPO YAPI KIMYA” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Ünvan: Qarabağ, Xocalı rayonu Malıbəyli kəndi.
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.epo.com.az

Bu göstəricilər +30°C istilik mühiti üçün qəbul olunur. Aşağı istilikdə müddət uzana, yuxarı istilikdə isə qısala bilər.

SƏRFİYYAT

Səthdən asılı olaraq 1 m² səthdə 0,8-1,0 kq qarışıq sərf olunur.

SAXLANMA MÜDDƏTİ VƏ QAYDASI

Rütubətsiz və quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində 10 cərgə olmaqla istehsal tarixindən etibarən 6 ay saxlanıla bilər.

XƏBƏRDARLIQLAR

EPOTEC 080 qarışığının hazırlanmasında istifadə olunan suyun, qabların təmiz olmasına xüsusi diqqət

Edin; Qarışığa heç bir əlavə kimyəvi maddə qatmayın;

Yuxarıdakı göstəricilər +23°C±2°C temperatur və 50% ±5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

ZƏMANƏT VƏ TEXNİKİ DƏSTƏK

Texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübə biliklərə əsaslanır;

"EPO YAPI KIMYA" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;

Şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə "EPO YAPI KIMYA" şirkəti məsuliyyət daşımır;

Şirkət elmi-texniki inkişafı ilə bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;

Texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün "EPO YAPI KIMYA" şirkətinə müraciət edin!

"EPO YAPI KIMYA" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Ünvan: Qarabağ, Xocalı rayonu Malıbəyli kəndi.
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.epo.com.az